



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 无碱 3784 玻纤布

| | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| Item Model 产品型号 | | 3784 玻纤布 |
| Description 描述 | | 无碱 3784 工业防火布 |
| Weave Structure 组织结构 | | 8H 缎纹 |
| Weight 克重 g/m ² | | 850g/m ² |
| Thickness 厚度 mm | | 0.8mm |
| Yarn Type 标准用纱 | Warp 径向 | EC9 33 4*2 |
| | Weft 纬向 | EC9 33 4*2 |
| Thread Count 经纬密度 支数/厘米 | Warp 径向 | 18±1 ends/cm |
| | Weft 纬向 | 14±1 picks/cm |
| Break Strength 拉力强度 N/cm | Warp 径向 | 7500 N/5cm |
| | Weft 纬向 | 5600 N/5cm |
| LOI 线缩率 | | < 0.4% |
| Working Temperature 工作耐温℃ | | ≤550℃ |

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坏布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路19号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

相关其他规格工业无碱防火布

| 序号 | 品种 | 产品幅宽 (cm) | 基重 (g/m ²) | 厚度 (mm) | 织物组织 | |
|----|------|-----------|------------------------|------------|-------|-----|
| 1 | 7781 | 107 | 300.0±8.0 | 0.220 | 8HS | |
| 2 | 7581 | | 300.0±8.0 | 0.230 | 8HS | |
| 3 | 3732 | | 425.0±8.0 | 0.430 | 斜纹 | |
| 4 | 332L | | 127 | 416.6±8.0 | 0.287 | 4HS |
| 5 | 332 | | 157 | 427.0±8.0 | 0.360 | 4HS |
| 6 | 0620 | | 207 | 640.0±20.0 | 0.385 | 8HS |
| 7 | 3784 | | 254 | 850.0±10.0 | 0.800 | 8HS |
| 8 | 3786 | | 1300.0±10.0 | 1.200 | 12HS | |
| 9 | 3788 | | 1700.0±20.0 | 1.700 | 12HS | |
| 10 | 7628 | | 200.0±10.0 | 0.200 | 平纹 | |