



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 中碱 3732 0.45 厚度双面亚克力定纹处理

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Item Model 产品型号 | | 3732 玻纤布 |
| Description 描述 | | 中碱 3732 工业防火布 |
| Weave Structure 组织结构 | | 1/3 斜纹 |
| Coating Weight 防火涂层克重 g/m ² | | 10g/m ² |
| Weight 克重 g/m ² | | 440g/m ² |
| Thickness 厚度 mm | | 0.45mm |
| Thread Count 经纬密度 支数/厘米 | Warp 径向 | 18 ends/cm |
| | Weft 纬向 | 12 picks/cm |
| Break Strength 拉力强度 N/cm | Warp 径向 | 700N/cm |
| | Weft 纬向 | 600N/cm |
| LOI 线缩率 | | < 5% |
| Cloth Working Temperature 基布工作耐温℃ | | ≤550℃ |
| Coating Heat Resistance 涂层工作耐温℃ | | ≤260℃ |

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。