



江苏格雷特复合材料有限公司  
 常熟江南玻璃纤维有限公司  
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号  
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
 公司网站: www.jnfiber.com  
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>  
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

**产品品名: 中碱 3784 0.8 厚度挡烟防火布**

Item Model 产品型号		3784 玻纤布
Description 描述		中碱 3784 工业防火布
Weave Structure 组织结构		8H 缎纹
Coating Weight 防火涂层克重 g/m <sup>2</sup>		60g/m <sup>2</sup>
Weight 克重 g/m <sup>2</sup>		890g/m <sup>2</sup>
Thickness 厚度 mm		0.8mm
Thread Count 经纬密度 支数/厘米	Warp 径向	18.5 ends/cm
	Weft 纬向	10.5 picks/cm
Break Strength 拉力强度 N/5cm	Warp 径向	4800N/5cm
	Weft 纬向	4000N/5cm
LOI 线缩率		< 5%
Cloth Working Temperature 基布工作耐温℃		≤550℃
Coating Heat Resistance 涂层工作耐温℃		≤260℃

**注:**

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷斯复合材料有限公司  
 常熟江南玻璃纤维有限公司  
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号  
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
 公司网站: www.jnfiber.com  
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>  
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

## 其他规格厚度挡烟防火布

产品品名	厚度	克重	组织
3732 挡烟防火布	0.45	430	斜纹
3732 硅玻钛金防火布	0.45	530	斜纹
3734 挡烟防火布	0.6	510	缎纹
666 钢丝挡烟防火布	0.6	620	缎纹
666 钢丝增强硅玻钛金布	0.6	710	缎纹
3784 挡烟防火布	0.8	890	缎纹