



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 热处理 HT2025 膨体布

Product Name 产品型号	HT2025 膨体玻璃纤维布	
Thickness (mm) 厚度	0.8mm	
Width (mm) 宽度	1000mm	
Length (m) 长度	50.1m	
Weave Structure 组织结构	Plain	
Weight g/m ² 克重	624gsm	
Yarn Density Treads/cm 经纬密度 支数/厘米	Warp Density 径向密度	8
	Weft Density 纬向密度	5.7
Yarn Type 经纬用纱	Warp 径向	ET6-408 T 430
	Weft 纬向	ET6-408 T 430
Color 颜色	金色	
Break Strength 拉力强度 N/5cm	Warp 径向	2125N
	Weft 纬向	1820N

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

其他规格厚度热处理玻纤布

品名	厚度 mm	克重 g/m ²	织法
HT200	0.2	200	平纹
HT800	0.8	830	缎纹
HT1700	1.6	1650	缎纹
HT3732	0.38	430	斜纹
HT2025	0.7	580	平纹
HTM30	1.2	1200	平纹

热处理布是经过热处理的玻璃纤维布。高温燃烧织物中的浆料和其他有机元素，使热处理的玻璃纤维织物在应用过程中无烟。具有导热系数低、隔热性好、抗热震性高、柔韧性好等特点。热处理织物是防火、隔热和工业绝缘的理想材料。